

PPG Revêtements architecturaux

Apprêt de surfacage latex d'intérieur MAXPRIME^{MC}

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Notre meilleur apprêt-scelleur professionnel au latex pour l'intérieur est formulé avec un pouvoir garnissant élevé pour répondre aux besoins du peintre en bâtiment.

L'apprêt de surfacage d'intérieur *SpeedHide MaxPrime* assure une finition lisse et uniforme en minimisant les différences de porosité et de texture entre le carton du gypse et le ciment à joint.

Il minimise également les imperfections des panneaux de gypse, telles que les stries mineures de ponçage, les trous d'épingle et les entailles.

Recommandé pour les panneaux muraux de gypse correctement préparés.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Panneau de gypse

CONFORMITÉ AUX NORMES

- Contribue à satisfaire des crédits LEED^{MD} v4 EQ.
- Respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en COV des revêtements architecturaux.

BASES ET COLORATION

Se référer au livre approprié de formules de couleurs, à l'équipement automatique de coloration ou au système informatique de couleurs pour les formules et les instructions de coloration.

6-4C Blanc

Dans le cas de certaines couleurs, de changements drastiques de couleurs ou de surfaces poreuses, il peut être nécessaire d'appliquer plus d'une couche pour obtenir un fini uniforme.

EMBALLAGE

3,78 L et 18,9 L

Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les formats.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

TYPE DE PRODUIT :	Latex vinyle-acrylique
BRILLANCE :	Mat : 2 à 4 % @ 60° & 1 à 3 @ 85°
SOLIDES EN VOLUME* :	26 % ± 2 %
SOLIDES EN POIDS* :	44 % ± 2 %
COV* :	< 50 g/L
DENSITÉ* :	1,3 kg/L

*Données sur le produit calculées pour 6-4C.

TAUX D'ÉTALEMENT PAR COUCHE : Environ 37 m² (400 pi²) par 3,78 litres sur des surfaces lisses et non poreuses.

Épaisseur du feuil frais :	102 microns 4,0 mils
Épaisseur du feuil sec :	25 microns 1,0 mils

Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.

TEMPS DE SÉCHAGE : Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'humidité relative

Au toucher :	30 minutes
Avant de recouvrir :	1 heure
Durcissement complet :	30 jours

Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air.

Températures autorisées pendant l'application :

Produit :	10 à 32 °C	50 à 90 °F
Air ambiant :	10 à 32 °C	50 à 90 °F
Substrat :	10 à 32 °C	50 à 90 °F

NETTOYAGE : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

POINT D'ÉCLAIR : Au-delà de 93 °C (200 °F)

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Caractéristiques

Offre une base uniforme
Grand pouvoir cachant
Facile à utiliser
Séchage rapide
Peut être poncé facilement
Nettoyage facile à l'eau savonneuse

Avantages

Élimine les zones mates et brillantes.
Cache les imperfections mineures de la surface.
Vaste champ d'application.
Économise du temps; permet rapidement de recouvrir de peinture de finition.
Réduits les dépenses de main-d'œuvre.
Aucun problème d'élimination de solvants.

LIMITES D'UTILISATION**POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.**

PROTÉGER CONTRE LE GEL. UTILISER DANS DES CONDITIONS ADÉQUATES DE VENTILATION.

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Appliquer seulement lorsque les températures de l'air, du produit et de la surface sont entre 10 °C et 32 °C (50 °F et 90 °F).

En raison de la porosité de cet apprêt de surfacage, deux couches de fini perles, satin ou semi-lustré seront nécessaires pour obtenir le lustre réel de la finition.

Lorsqu'il est recouvert avec un fini mat, une seule couche peut être nécessaire.

Ne pas utiliser sur des planchers, dans des lieux avec une humidité élevée ou sur des surfaces immergées.

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

La surface doit être sèche, propre et saine. Enlever toute trace de peinture écaillée ou cloquée, de saleté, graisse ou tout autre contaminant de surface. Enlever la peinture cloquée ou écaillée, avec une brosse, en grattant ou en ponçant. Obturer les trous de clous et calfeutrer tous les joints et fissures. Poncer les surfaces brillantes, rugueuses ou réparées. Poncer les contours rugueux pour obtenir une surface saine.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE.** Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

PANNEAU DE GYPSE : Les clous ou les vis doivent être enfouis correctement et les creux comblés afin d'égaliser la surface. Poncer pour rendre la surface lisse et éliminer la poussière. Par la suite, appliquer un apprêt avant de peindre.

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette des produits.

Communiquer avec votre représentant local pour toutes questions additionnelles concernant la préparation des surfaces.

INFORMATION SUR L'APPLICATION

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. UTILISER DANS DES CONDITIONS DE VENTILATION ADÉQUATE. Lire tous les renseignements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité avant d'utiliser le produit. Les fiches de données de sécurité sont disponibles auprès du détaillant, sur notre site Web ou en appelant le 1 800 463-7426.

Bien mélanger avant, puis occasionnellement pendant l'application. Lorsque plusieurs contenants de la même couleur sont utilisés, bien les mélanger ensemble pour garantir l'uniformité de la couleur.

Outils : Appliquer à l'aide d'un outil de haute qualité : pinceau synthétique, rouleau, tampon pour peinture ou pulvérisateur. Appliquer une seconde couche où c'est nécessaire.

Pinceau : Pinceau en polyester/nylon de haute qualité.

Rouleau : Manchon synthétique, poils de 10 à 20 mm (3/8 à 3/4 po).

Pulvérisateur sans air : Pression 2 000 lb/po², buse 0,015 po à 0,021 po.

L'équipement de pulvérisation doit être manié avec soin et conformément aux recommandations du fabricant. L'injection sous pression de revêtement dans la peau par un pulvérisateur sans air peut causer des blessures graves.

Dilution : Ne pas diluer.

PRÉCAUTIONS

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT CAUSER UNE IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX. Éviter d'inhaler les vapeurs, les embruns ou les brouillards. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage. Tenir hors de portée des enfants. **PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Contient : Pierre à chaux; dioxyde de titane; Syénite néphélinique; minéraux du groupe des micas; Éthylène glycol; quartz (SiO₂) (>10 microns); Kaolin; quartz (SiO₂) (<10 microns). Les poussières de ponçage et de meulage peuvent être nocives si inhalées. Ce produit contient de la silice cristalline pouvant causer le cancer du poumon ou la silicose. Le risque de cancer ou de silicose dépend de la durée et du niveau d'exposition à la poussière des surfaces de ponçage ou aux bruits de pulvérisations. Contient des isothiazolinones. Peut provoquer une réaction allergique. Garder le récipient hermétiquement fermé lorsque le produit n'est pas utilisé. Pour le lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1-800-463-7426 (Canada). **INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX ÉCLABOUSSURES :** (412) 434-4515 (États-Unis), (514) 645-1320 (Canada).

GARANTIE LIMITÉE

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

Le *Logo PPG* est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. *Speedhide* est une marque déposée et *MaxPrime* est une marque de commerce de PPG Architectural Finishes, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Industries, Inc.
Architectural Coatings
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
www.ppgpaints.com

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
1550 rue Ampère, Bureau 500
Boucherville (Québec), J4B 7L4

Services techniques 1 866 660-2220
Fax: 1 800 278-8893

Architecte
Rédacteur de devis
1-888-PPG-IDEA