

BÉTONEL LE SPÉCIALISTE

PEINTURE LATEX AUTO-SCELLANTE

D'INTÉRIEUR 7540

Produit à base d'eau, fini satiné- blanc

Fiche technique

BÉTONEL^{MD}

Spécifications techniques (21 °C (70 °F))

Solides par volume :	38 % (± 2 %)
Solides en poids :	57 % (± 2 %)

Composés organiques volatils (COV)*

Selon ASTM D3960-05 : < 100 g/L
**Lorsqu'il est teinté avec le Formula Pro, même à une capacité maximale dans n'importe quelle couleur, le colorant contribue pour moins de 8 g / L de COV au produit teinté final.*

Couleur

Blanc (peut être teinté aux couleurs pastel pâles, max 1 oz. de colorant par litre)

Niveau de lustre

- Brillance à 60° : 0 - 5 %
- Lustre à 85° : 5 - 10 %* * Lustre typique @ 85°

Couverture pratique

380 - 420 pi² par 3,78 litres
9 - 10 m² par litre

(Le rendement peut varier selon le substrat et la méthode d'application.)

Type de résine

- Vinyle-acrylique

Viscosité* Prêt à utiliser (92 à 98 unités Krebs)

Inflammabilité	Ininflammable
Point d'éclair*	S/O

Épaisseur de feuil recommandée*

- Humide : 4 mils
- Sec : 1,5 mils

Temps de séchage* à 77 °F / 25 °C – 50 % HR

*Les temps de séchage et d'attente avant d'appliquer une nouvelle couche dépendent de la température, de l'humidité et de l'épaisseur du feuil

Sec au toucher :	30 minutes
Recouvrir :	2 - 4 heures
Avant de nettoyer :	30 jours

* Source des données techniques: 7540C

Description du produit

La peinture latex d'intérieur Bétonel Le Spécialiste fini satiné 7540C est un produit de première qualité aux propriétés autoscellantes formulé pour les surfaces de gypse et de maçonnerie.

Peinture latex d'intérieur Bétonel Le Spécialiste fini satiné 7540C :

- Facilité d'application
- Excellente opacité
- Auto-scillante – aucun apprêt requis
- Le lustre faiblement réfléchissant cache les imperfections mineures de la surface

Utilisations prévues

- Travaux nouveaux et d'entretien
- Sites résidentiels, institutionnels et commerciaux
- Surfaces correctement apprêtées : placoplâtre, plâtre, panneau de fibres, béton, stuc, maçonnerie, métal et bois

Le fabricant garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'oeuvre et les coûts de la main-d'oeuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.



Disponible aux magasins Bétonel-Dulux au Québec et aux magasins Dulux ailleurs au Canada

Juin 2026

PRÉPARATION DE LA SURFACE

Les surfaces doivent être propres, sèches et libres de toute saleté, craie, graisse, cire, rouille ou peinture écaillée avant de peindre.

• Les moisissures doivent être enlevées en lavant la zone à l'aide d'une solution de 30 % d'agent de blanchiment domestique et 70 % d'eau. Bien rincer.

• Enlever la peinture écaillée et poncer les bords jusqu'à ce qu'ils soient lisses.

• Réparer les trous et fissures à l'aide d'un mastic convenant à la surface.

• Poncer toutes les surfaces jusqu'à ce qu'elles soient lisses et poncer légèrement les zones lustrées. Éliminer les résidus de ponçage à l'aide d'un aspirateur.

Précaution : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.

Surfaces préalablement peintes : Apprêter les zones réparées ou nues, ou toute la surface si nécessaire.

Les surfaces neuves de béton, de maçonnerie ou de plâtre doivent durcir au moins 30 jours et être entièrement sèches avant d'être peintes.

Bois neuf : poncer jusqu'à ce qu'il soit lisse.

Application

Produit prêt à utiliser, ne pas diluer.

Bien mélanger avant utilisation.

Appliquer à l'aide d'un pinceau, rouleau ou pulvérisateur.

Peut être recouvert de couches de finition au latex ou alkydes.

Conditions d'application

Appliquer seulement lorsque la température ambiante et de la surface est au-dessus de 50 °F (10 °C)

Outils

- Pinceau – soies synthétiques (nylon, polyester)
- Rouleau – 10 - 15 mm
- Pulvérisateur (sans air) – taille de buse : 0,013 à 0,019 po – Pression : 2300 – 2700 psi

*Les recommandations de pulvérisation peuvent varier selon le fabricant de l'équipement

SYSTÈMES RECOMMANDÉS

Deux couches de finition sont recommandées sur toutes les surfaces pour une meilleure durabilité et apparence.

Surfaces déjà peintes :

Surfaces en bonne condition

- Aucun apprêt requis
- Bétonel Le Spécialiste 7540C

Surfaces réparées

- La peinture Bétonel Le Spécialiste 7540C peut être utilisée comme couche d'apprêt avant d'appliquer une couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)
- Bétonel Le Spécialiste 7540C

Anciennes surfaces alkydes

- Appliquer l'apprêt approprié- une couche sur toute la surface.
- Bétonel Le Spécialiste 7540C

Surfaces neuves :

Placoplâtre, plâtre, panneau de fibres, béton, bois, stuc ou maçonnerie

- La peinture Bétonel Le Spécialiste 7540C peut être utilisée comme couche d'apprêt avant d'appliquer une couche de finition (sur les surfaces nues ou sur toute la surface)
- Bétonel Le Spécialiste 7540C

Métaux ferreux :

- Revêtement préventif contre la rouille oxyde rouge Dulux Metalclad – une couche sur toute la surface
- Bétonel Le Spécialiste 7540C

Métaux non ferreux et galvanisés :

- Appliquer l'apprêt approprié- une couche sur toute la surface.
- Bétonel Le Spécialiste 7540C

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

Entreposage et transport

Garder ce produit au sec et au frais.

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

Élimination

Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

Mesures de sécurité

Pour obtenir des informations sur les avertissements, veuillez vous référer à la FDS et à l'étiquette. Les informations pour la FDS, les déversements et les urgences sont disponibles en téléphonant au 1 833 477-1553

Pour des renseignements sur les produits, composer : 1-(888)-BETONEL
www.betonel.com