

Description du produit

La teinture d'extérieur opaque CIL Traite-Bois Ultra Premium procure une protection maximale, embellit le bois et préserve sa texture naturelle tout en lui donnant une couleur riche.

Avantages et caractéristiques

- Film flexible sur la surface pour une durabilité maximale.
- Contient des huiles naturelles pénétrantes pour une protection optimale contre l'écaillage.
- Formule acrylique qui préserve la beauté du bois.
- Produit microporeux à base d'eau qui laisse respirer le bois.
- Séchage rapide et ne dégage que peu d'odeur.
- Prêt à l'emploi et facile à appliquer.
- Résiste aux intempéries sans se décolorer, fariner, cloquer, peler ou fendiller.
- Contient un agent de préservation résistant aux moisissures.
- Produit à base d'eau qui permet de nettoyer les outils à l'eau.
- Faible teneur en composés organiques volatils (COV); respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en COV des revêtements architecturaux.

Idéal pour

Travaux neufs et travaux d'entretien.

Sites résidentiels et commerciaux.

Surfaces verticales et horizontales : terrasses, marches, rampes, parements, clôtures et meubles de jardin.

Bois neuf ou remis à nu : bois traité, pin, cèdre.

Bois composites exposés aux conditions climatiques depuis plus d'un an.

Peut être appliquée sur les vieux finis bien préparés : peinture, teinture (à l'exception des teintures hydrofuges contenant de la cire).



Environnement

Extérieur seulement.

Technologie

« Hybride » : Latex acrylique enrichi d'huiles naturelles.

Remarques

La teneur en humidité du bois doit être entre 12 % et 18 % lors de l'application. Ne pas utiliser sur le bois torréfié.

Ce produit est incompatible avec les protecteurs et teintures hydrofuges contenant de la cire.

Les bois exotiques doivent être exposés plus d'un an aux intempéries avant l'application.

Note : Une teneur élevée en humidité de façon continue, une aération insuffisante du bois ou une circulation intense (patios) diminue la durabilité du produit ou peut causer du décollement.

Ne pas mélanger ce produit à d'autres produits.

GARANTIE DE SATISFACTION : PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. Garantit votre entière satisfaction à l'égard du rendement de ce produit pour une période de 25 ans sur clôtures et parements et 10 ans sur terrasses à condition que le produit ait été appliqué et entretenu conformément aux directives sur l'étiquette. La présente garantie de satisfaction de 25 ans sur clôtures et parements et 10 ans sur terrasses n'est pas cessible. Elle ne s'applique pas en cas de problèmes à l'égard du produit qui sont attribuables à des facteurs hors du contrôle du fabricant comme des vices de construction, des dommages causés par des tiers au film de peinture, le mauvais état du sujet, une application inadéquate, etc. Si vous n'êtes pas satisfait comme promis, veuillez retourner la portion inutilisée du produit à l'endroit où vous l'avez acheté, avec le reçu de la transaction. Le remboursement du prix payé pour le produit ou le remplacement du produit par un produit de valeur égale consistera en votre unique recours. La présente garantie exclut expressément la main-d'œuvre ou le coût de la main-d'œuvre nécessaire pour l'enlèvement ou l'application de toute peinture, ainsi que les dommages indirects, spéciaux, consécutifs et accessoires.

Caractéristiques techniques (21°C (70°F))
Aspect Opaque
Niveau de lustre Fini satiné • Reflet à 60° : 5 à 15 % • Reflet à 85° : non disponible
Composition • Diluant : eau • Liant : polymères acryliques et huile de lin en émulsion
Composés organiques volatils (COV)* Selon ASTM D3960-05 : < 150 g/L Règlement canadien : < 250 g/L
Solides en volume* 32 %
Inflammabilité Ininflammable
Taux d'étalement par couche 3,78 L : 38 à 45 m ² (410 à 485 pi ²) (N'inclut pas les pertes dues aux variations des méthodes d'application ou à la porosité de la surface).
Épaisseur du film minimum* (Selon le pouvoir couvrant maximum) • Mouillé : 3,4 mils (86 µm) • Sec : 1,2 mil (30 µm)
Temps de séchage* • Au toucher : 1 heures • Hors poussière : 4 heures • Avant de recouvrir : 16 heures • Avant de résister à la pluie : 24 heures • Avant circulation légère : 24 heures • Avant circulation normale : 3 jours • Avant de remplacer les meubles : 3 à 7 jours • Durcissement complet : 14 jours Doublé le temps de séchage, si le taux d'humidité est supérieur à 50 %.
<i>*Données techniques à partir du : 2714</i>

Conditions d'application

Température : 10 à 30°C (50 à 86°F)
(idéale 20°C ± 5°C [68°F ± 9°F]).
Humidité relative : Idéale entre 15 et 50 %, maximum 85 %.
La surface doit avoir une température qui est supérieure au point de rosée d'au moins 3°C (5°F). Ne pas appliquer directement sous les rayons du soleil ou par journée de grands vents. Les conditions d'application doivent être respectées pendant l'application et le séchage du produit. S'assurer qu'aucune pluie n'est prévue dans les 24 heures. L'humidité élevée ou les basses températures prolongent le temps de séchage.

Outils

• Pinceau : Soies synthétiques (nylon, polyester) 10 mm (3/8 po).
Si un rouleau est utilisé, repasser immédiatement le pinceau sur la surface.

Nettoyage des outils

Enlever la plus grande quantité de produit possible et nettoyer les outils à l'eau tiède savonneuse immédiatement après usage.

Préparation des surfaces

Les surfaces doivent être scrupuleusement propres et sèches. Enlever poussière, saleté, farinage, huile, cire, moisissure, résidus de ponçage, glacié d'usinage, teinture écaillée, éclat et autre contaminant de la surface.

- Nettoyer la surface avec le nettoyant approprié. Bien rincer.
- Enlever la moisissure avec le "nettoyant sans frotage pour terrasses CIL" ou une solution d'eau de Javel (1 partie d'eau de Javel et 3 parties d'eau). Porter des gants de caoutchouc et des lunettes de protection. Rincer à fond à l'eau claire et bien laisser sécher.
- Bois déjà teint et en bonne condition : Bien nettoyer avec le "nettoyant sans frotage pour terrasses CIL" ou un nettoyant approprié. Bien rincer.
- Bois neuf ou bois nu vieilli aux intempéries : Nettoyer avec le "nettoyant sans frotage pour terrasses CIL" ou un nettoyant approprié. Bien rincer.
- Surfaces en mauvaise condition : Enlever toute trace de teinture avec un décapant ou un jet de pression, selon l'état de la surface. Nettoyer avec le "nettoyant sans frotage pour terrasses CIL". Bien rincer.
- Bois traités avec un hydrofuge contenant de la cire : Décaper la surface.
- Pour assurer l'adhérence du produit, répéter autant de fois que nécessaire les étapes de nettoyage pour enlever TOUTES les saletés, moisissures et autres contaminants de la surface.

- Poncer les surfaces propres à l'aide de papier abrasif de calibre 80 à 120 pour les surfaces verticales et de papier abrasif de calibre 60 à 80 pour les surfaces horizontales. Poncer toujours dans le sens du grain du bois.
- Éliminer les résidus de ponçage.
- Précaution : Les traitements tels que le ponçage à sec, le soudage, le brûlage, etc. de films de teinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
- Remplacer les planches fendillées ou gondolées au besoin. Réparer les trous et les fissures à l'aide d'une pâte de remplissage ou d'un composé à joint adapté à la surface à réparer.
- Si le bois exsude de la résine, gratter l'excès et nettoyer la surface avec de l'alcool ou un diluant à peinture.
- Une fois la surface exempte de tout contaminant, attendre 16 heures après une pluie fine et 24 heures pour une pluie moyenne ou abondante ou un nettoyage au jet de pression avant d'appliquer le produit selon les conditions recommandées.
- Pendant l'application, la teneur en humidité du bois doit se situer entre 12 % et 18 %.
- Bois nu : Aucun apprêt n'est requis. Cependant, pour les teintes pastel ou pâles sur du bois nu, pour éviter le saignement du tanin des bois nouveaux ou rougeâtres contenant des colorants naturels, appliquer initialement deux couches d'un apprêt approprié.

Application

Faire un essai sur une petite surface et laisser le produit sécher afin de s'assurer que l'apparence sera acceptable. Mélanger les lots ensemble pour obtenir un fini uniforme.
Ce produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer. Brasser à fond avant et souvent pendant l'application. Transvider la quantité dont vous avez besoin dans un autre contenant afin d'éviter de la contaminer. Maintenir fermés les contenants non utilisés.
APPLIQUER À L'EXTÉRIEUR.
AVERTISSEMENT : Les planchers sont glissantes lorsque mouillées. Soyez prudents en marchant sur les surfaces mouillées durant l'application.
Appliquer uniformément dans le sens du grain du bois en évitant que l'application soit trop épaisse. Respecter le taux d'étalement.
L'application à l'aide d'un pinceau est la méthode idéale, sinon repasser immédiatement le pinceau sur la surface pour assurer une bonne pénétration et un fini uniforme.
Saturer les endroits de découpe, les trous de clou et les fissures du bois.
Afin d'éviter les marques de chevauchement, ne traiter que quelques planches à la fois. Imbiber généreusement les extrémités des planches.
Pour une protection maximale, le bois doit être teint sur ses six faces.
Respecter le temps de séchage du produit entre les couches. Une humidité élevée ou une basse température ralentira le séchage du produit. L'application de deux couches de finition assurera une meilleure durabilité et une apparence uniforme.
Une humidité élevée ou une basse température ralentira le séchage du produit.
Attendre 3 à 7 jours avant de remplacer les meubles sur les patios.
Pour obtenir plus d'informations sur les méthodes d'application, visiter le site www.cil.ca ou appeler le service à la clientèle au 1-800-DURABLE.

Entretien des surfaces

- Attendre son durcissement complet avant de laver la teinture ou de tester son adhérence : Minimum 14 jours.
 - Le niveau d'exposition au soleil, l'intensité de la circulation et la qualité de l'aération des structures dictent la fréquence de l'entretien. L'usure et la décoloration du fini sont des vieillissements naturels entre les couches d'entretien.
 - L'entretien varie selon l'usage et l'endroit. Pour conserver les caractéristiques de protection, appliquer une couche d'entretien lorsque visiblement nécessaire.
- Les zones qui présentent une usure minimale ne devraient qu'être légèrement recouvertes. Les couleurs pâles peuvent demander un entretien plus fréquent.
- Une teneur élevée en humidité de façon continue, une aération insuffisante du bois ou une circulation intense (patios) diminue la durabilité du produit ou peut causer du décollement.

Entreposage et transport

Conserver dans un endroit sec et ventilé, entre 10 et 32°C (50 et 90°F). Dans ces conditions, les contenants jamais ouverts pourront se conserver jusqu'à environ 5 ans à compter de la date de fabrication. LE PRODUIT NE DOIT PAS GELER.

Élimination des résidus

Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement ou en faire don à quelqu'un qui en a besoin : voisin, ami, service récréatif ou organisme sans but lucratif. Ne pas vider dans les égouts.

Mesures de sécurité

Lire la fiche signalétique. Éviter tout contact avec les yeux. Tenir hors de la portée des enfants.

DANGER DE COMBUSTION. Les matériaux utilisés avec ce produit, tels les chiffons, peuvent s'enflammer spontanément. Après utilisation, mettre les chiffons dans l'eau ou les sécher à plat, puis les jeter. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter des gants/vêtements de protection et un équipement de protection des yeux/du visage.

PREMIERS SOINS : En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver abondamment à l'eau claire. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Inhalation : En cas de malaise respiratoire, déplacer la personne vers une source d'air frais. Appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin.

* CIL, le Logo C-I-L et CIL Traite-Bois Premium sont des marques déposées du groupe PPG.