



Revêtements architecturaux

Apprêt PVA d'intérieur WALLPRO

DESCRIPTION GÉNÉRALE

L'apprêt PVA d'intérieur WALLPRO est recommandé pour un usage sur des surfaces intérieures correctement préparées, comme les panneaux muraux, les cloisons sèches, le bois et les panneaux OSB. Peut être utilisé comme apprêt pour les peintures à l'huile, alkydes ou au latex.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Panneau de placoplâtre/cloison sèche Bois
Panneau OSB
Panneau de particules

CONFORMITÉ AUX NORMES

- Conformité en matière de COV : Teneur inférieure aux exigences de la réglementation canadienne AIM en vigueur
- Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED®, Version 2009.

APPLICATION

Mélanger à fond. Lorsque plusieurs pots de la même couleur sont utilisés, bien les mélanger pour garantir l'uniformité de la couleur. N'UTILISER QUE DANS DES CONDITIONS DE VENTILATION ADÉQUATE. GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. Lire tous les renseignements indiqués sur l'étiquette et la fiche signalétique avant d'utiliser le produit. Les fiches signalétiques sont disponibles sur notre site Web ou au 1-800-441-9695.

Accessoires : Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau ou d'un tampon pour peinture de haute qualité ou encore à l'aide d'un pulvérisateur sans air. Si nécessaire, appliquer une seconde couche.

Pulvérisateur sans air comprimé : Pression 2000 psi, embout 0,038 cm à 0,053 cm (0,015 po à 0,021 po). Le pulvérisateur doit être manié avec précaution et conformément aux recommandations du fabricant. Une injection haute pression de matière dans la peau par un équipement sans air peut causer de graves blessures.

Pinceau : Pinceau en polyester/nylon de haute qualité

Rouleau : Revêtement de rouleau en duvet de 0,95 cm à 1,9 cm (3/8 po à 3/4 po)

Dilution : En général, il n'est pas nécessaire de diluer le produit. Si nécessaire, diluer avec un maximum de 118 mL d'eau pour 3,78 L de peinture.

Températures acceptables pendant l'application :

Produit : 10 à 32 °C
Air ambiant : 10 à 32 °C
Substrat : 10 à 32 °C

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Caractéristiques

Teneur en COV inférieure à 50 g/L
Bonne adhérence
Bonnes qualités de scellement
Facilité d'application
Formule à base d'eau
Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED, Version 2009

Avantages

Inférieur aux réglementations AIM canadiennes en vigueur; faible odeur
Améliore la durabilité de la couche de finition
Favorise l'uniformité de la couche de finition (empêche l'embu)
Permet des économies de main-d'œuvre
Nettoyage facile au savon et à l'eau; permet de gagner du temps
Durabilité garantie

RENSEIGNEMENTS SUR LA COLORATION ET LA BASE

34-2C

Blanc (peut être nuancé)

Dans le cas de certaines couleurs, d'une altération importante de la couleur ou de substrats poreux, il peut être nécessaire d'appliquer plus d'une couche pour obtenir un fini uniforme.

DONNÉES DU PRODUIT

TYPE DE PRODUIT : Latex acrylique vinyle

BRILLANCE : Mat

CONCENTRATION PIGMENTAIRE VOLUMIQUE* : 25 % +/- 2 %

CONCENTRATION PIGMENTAIRE MASSIQUE* : 39 % +/- 2 %

COV* : <50 g/L

POIDS/GALLON* : 4,8 kg +/- 91 g

SUPERFICIE COUVERTE : Environ 37 m² par 3,78 L sur des surfaces lisses, non poreuses.

Épaisseur de pellicule fraîche : 4 mils

Microns humides : 102

Épaisseur de pellicule sèche : 1,0 mil

Microns secs : 25.4

Les chiffres indiquant le rendement ne tiennent pas compte des pertes occasionnées par l'irrégularité et la porosité des surfaces, ni des pertes de produit liées à la méthode d'application ou au mélange.

TEMPS DE SÉCHAGE : Temps de séchage à 25 °C et 50 % d'humidité relative.

Au toucher : 30 minutes

Recouvrement : 4 heures

Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon la température, l'humidité, la couleur, l'épaisseur de la pellicule et la circulation de l'air.

NETTOYAGE : Laver les outils à l'eau chaude savonneuse

MISE AU REBUT : Communiquer avec l'agence de réglementation environnementale locale pour obtenir des conseils sur la mise au rebut du produit inutilisé. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

POINT D'ÉCLAIR : Au-delà de 93 °C

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

Les surfaces à couvrir doivent être sèches, propres, solides et exemptes de toute contamination, y compris de peinture cloquée et écaillée, de saletés, de graisse, d'huile, de cire, d'agents de durcissement du béton et de produits de démoulage, de farinage, d'efflorescence, de moisissure, de rouille, de particules de produit et de poussière. Enlever la peinture écaillée, le farinage et l'efflorescence avec une brosse métallique, en grattant, en sablant ou par lavage sous pression. Appliquer du mastic dans toutes les perforations de clous et calfeutrer toutes les craquelures et les joints ouverts. Sabler toutes les surfaces brillantes, brutes et retouchées. Adoucir par ponçage tous les bords bruts des surfaces solides.

AVERTISSEMENT! Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières ou vapeurs de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB OU AUX VAPEURS DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, EN PARTICULIER CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER TOUTE EXPOSITION.** Pour contrôler l'exposition au plomb, porter un appareil respiratoire homologué NIOSH, bien l'ajuster et éviter tout contact avec la peau. Nettoyer la surface en profondeur avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, se renseigner sur les moyens de protection individuelle et celle des autres personnes (les membres de la famille) en communiquant avec le service d'assistance téléphonique national de l'EPA au 1 800 424-LEAD (1 800 424-5323) ou visiter le site www.epa.gov/lead. Au Canada, communiquer avec un bureau régional de Santé Canada. Suivre ces instructions pour contrôler l'exposition à d'autres substances dangereuses susceptibles de se dégager pendant la préparation de la surface.

PANNEAUX MURAUX-CLOISONS SÈCHES EN GYPSE : Les clous et les vis doivent être noyés et enfoncés pour être au même niveau que la surface, de même que les éventuelles entailles, puis sablés et nettoyés de toute poussière avant l'application de l'apprêt sur le substrat.

PANNEAU OSB : Noyez tous les clous et vis et colmatez au mastic au niveau de la surface. Nettoyez la surface afin d'éliminer la poussière et tout contaminant avant l'application de l'apprêt sur le substrat.

PANNEAU DE PARTICULES : Noyez tous les clous et vis et colmatez au mastic au niveau de la surface. Nettoyez la surface afin d'éliminer la poussière et tout contaminant avant l'application de l'apprêt sur le substrat. (Sablez uniformément les surfaces plaquées et nettoyez-les afin d'éliminer la poussière et tout contaminant avant l'application de l'apprêt sur le substrat.)

BOIS : Le bois non peint ou le bois en mauvais état doit être sablé uniformément et nettoyé avant l'application de l'apprêt sur le substrat. Faites une application ponctuelle d'apprêt sur les nœuds du bois et les zones résineuses avant l'application de la première couche complète d'apprêt. Les clous et les vis doivent être noyés et enfoncés pour être au même niveau que la surface, de même que les éventuelles entailles, puis sablés et nettoyés de toute poussière avant l'application de l'apprêt sur le substrat.

LIMITES D'UTILISATION

POUR USAGE À L'INTÉRIEUR SEULEMENT. Appliquer lorsque les températures de l'air, de la surface et du produit se situent entre 10 °C et 32 °C.

Utilisation déconseillée sur les planchers.

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

EMBALLAGE

3,78 L

Le logo PPG est une marque de commerce et Ecological Solutions (Solutions écologiques) de PPG est une marque déposée de PPG Industries, Ohio, Inc. WALLPRO est une marque de commerce de PPG Architectural Finishes, Inc. LEED est une marque déposée du US Green Building Council (Conseil pour les constructions écologiques aux États-Unis).

PPG Architectural Finishes, Inc. estime exactes les données techniques présentées : cependant, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité et de performance n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site Web ou appeler le 1-800-441-9695.



PPG Industries, Inc.
Revêtements architecturaux
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272 É.-U.
www.ppgpro.com

Services techniques
1-800-441-9695
Télécopieur : 1-888-807-5123

Architecte/Concepteur
1-888-PPG-IDEA

PPG Canada, Inc.
Revêtements architecturaux
4 Kenview Blvd
Brampton, ON L6T 5E4

A1.48C 3/2012