

PPG Peinture pour plafonds au latex intérieur

3.78 L

TYPE DE PRODUIT :	Latex vinyle acrylique
BRILLANCE :	Finis mat : 0 à 3 % (60° et 85° Gloss Meter)
SOLIDES EN VOLUME* :	29 % ± 2 %
SOLIDES EN POIDS* :	48 % ± 2 %
COV* :	< 50 g/L (0,4 lbs./gal.)
TAUX D'ÉTALEMENT PAR COUCHE :	Approximativement 37 m ² (400 pi ²) par 3,78 litres sur des surfaces lisses et non poreuses.
Épaisseur du feuil frais :	102 microns 4 mils
Épaisseur du feuil sec :	30 microns 1.2 mils

SÉCHAGE : Temps de séchage à 25 °C (77 °F)
et 50 % d'humidité relative

Au toucher :	30 minutes
Avant de recouvrir :	4 heures
Durcissement complet:	30 jours

Les temps de séchage indiqués peuvent varier selon l'humidité, la température, l'épaisseur, la couleur et la circulation de l'air. Les variations de température, d'humidité, la couleur et la ventilation peuvent affecter la distance de la retombée sèche.

Températures autorisées pendant l'application :

Produit :	10 à 32 °C	50 à 90 °F
Air ambiant :	10 à 32 °C	50 à 90 °F
Substrat :	10 à 32 °C	50 à 90 °F

NETTOYAGE : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

POINT D'ÉCLAIR : Supérieur à 93.3 °C (200 °F)

- Respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en COV des revêtements architecturaux.

Se référer au livre approprié de formules de couleurs, à l'équipement automatique de coloration ou au système informatique de couleurs pour les formules et les instructions de coloration.

9585C Blanc

Dans le cas de certaines couleurs, de changements drastiques de couleurs ou de surfaces poreuses, il peut être nécessaire d'appliquer plus d'une couche pour obtenir un fini uniforme.

Caractéristiques

Excellente uniformité.
Bon pouvoir cachant.
Aucun jaunissement.
Bonnes retouches.
Nettoyage facile au savon et à l'eau.

Avantages

Prévient des sections mates et plus lustrées.
Fini lisse cachant les imperfections.
Les couleurs restent vraies plus longtemps.
Prolonge le temps avant de repeindre.
Aucun problème d'élimination de solvants.

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité.
Voir les autres mises en garde sur la dernière page.

DONNÉES DE PERFORMANCE**LIMITES D'UTILISATION**

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.

Appliquer uniquement lorsque les températures de l'air, de la surface et du produit sont entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F).

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

La surface doit être propre et sèche. Enlever toute la peinture cloquée et écaillée, la saleté, la graisse et tout autre contaminant de surface. Obturer les trous de clous et calfeutrer tous les joints et fissures. Poncer toutes les surfaces lustrées, rugueuses ou retouchées.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Apprêts : Apprêter toutes les surfaces nues avec l'apprêt approprié.

Béton, stuc ou maçonnerie : Les surfaces de plâtre, de béton et de maçonnerie doivent être complètement sèches, exemptes d'efflorescence et durcir pendant 30 jours avant d'être peintes. Enlever la poussière de la surface et apprêter avant de peindre.

Surfaces peintes à l'alkyde et en bon état : Apprêter la surface avec un apprêt approprié.

BÉTON ET MAÇONNERIE : Le béton neuf doit durcir au moins 30 jours et de préférence 90 jours avant l'application d'un apprêt ou d'une finition. Le pH du substrat doit être inférieur à 10 avant l'application de l'apprêt. Un apprêt résistant aux alcalis est recommandé.

MÉTAL FERREUX : La surface doit être nettoyée à fond pour éliminer la poussière, la rouille, l'huile et autres contaminants avant d'être apprêtée.

PANNEAUX DE GYPSES : Les irrégularités causées par les clous ou les vis devront être enlevées ainsi que toutes les autres irrégularités de surface afin d'être à niveau avec la surface. Il sera important de poncer, lisser et nettoyer pour éliminer toute la poussière avant de peindre le substrat.

PLÂTRE : Le plâtre ou les autres surfaces alcalines doivent durcir pendant au moins 30 jours avant d'appliquer la peinture. Le pH du substrat doit être inférieur à 10 avant l'application de l'apprêt. Un apprêt résistant aux alcalis est recommandé.

BOIS : Enlever les irrégularités causées par le clous ou le mastic de la surface. Le bois non peint ou en mauvais état doit être poncé, nettoyé, puis apprêté. Tous les nœuds ou zones résineuses devront être scellés avant de peindre.

APPRÊTS RECOMMANDÉS

Béton/Maçonnerie :	17-921XIC, 4-809C
Métal ferreux :	4020, 90-712C
Panneaux de gypses :	6-2, 6-4, 9-900, 34-2C, 12-900XIC
Plâtre :	17-921XIC
Bois:	6-2, 9-900, 17-921XIC, 34-2C

INFORMATION SUR L'APPLICATION

Brasser à fond. Ne pas diluer. Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau 13 mm, d'un tampon pour peinture ou d'un pistolet sans air de haute qualité. Lorsque plusieurs contenants de la même couleur sont utilisés, les mélanger ensemble pour s'assurer de l'uniformité de la couleur. Appliquer uniquement lorsque les températures de l'air, de la surface et du produit sont entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F).

Si nécessaire appliquer une deuxième couche et laissez chaque couche sécher complètement avant d'appliquer la couche suivante.

Pistolet sans air: Pression 1500 à 2000 psi, buse 0,015 à 0,21 po. L'équipement de pulvérisation doit être manié avec soin et conformément aux recommandations du fabricant. L'injection sous pression de revêtement dans la peau par un pulvérisateur sans air peut causer des blessures graves.

PRÉCAUTIONS

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des vêtements protecteurs, ainsi qu'une protection pour les yeux et le visage. Tenir hors de la portée des enfants. Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'à utilisation du produit. **Note: Ces mises en garde englobent la série de produits. Avant l'utilisation, lire et suivre l'information propre au produit sur la FDS et l'étiquette.** **PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Contient: calcaire; dioxyde de titane; kaolin; terre de diatomées; carbonate de calcium. Pour un lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1 800 463-7426. **INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS:** 514 645-1320.

GARANTIE LIMITÉE

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

Le Logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.



PPG Industries, Inc.
Architectural Coatings
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
www.ppgpaints.com

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
1550 rue Ampère, Bureau 500
Boucherville (Québec), J4B 7L4

Services techniques 1 866 660-2220
Fax: 1 800 278-8893

Architecte
Rédacteur de devis
1-888-PPG-IDEA