MANOR HALL[MD] Série 82-3410C

PPG Revêtements architecturaux

Peinture et apprêt d'intérieur en un, 100 % latex acrylique au fini satiné

DESCRIPTION GÉNÉRALE

La peinture et apprêt en un intérieur de *Manor Hall* est un latex de qualité supérieure qui a été développé pour une résistance exceptionnelle au frottage, au lavage et aux taches. Le latex 100 % acrylique a une adhérence et une couverture exceptionnelles et offre une résistance au polissage et le revêtement est résistant aux moisissures pour une utilisation dans les endroits où l'humidité est élevée et les zones à forte circulation. Un cachant exceptionnel, une excellente fluidité et un excellent nivellement fournissent un film riche et lisse avec une belle finition satinée. *Manor Hall* est idéale pour une utilisation sur les surfaces intérieures convenablement préparées des murs, plafonds ou garnitures de gypse, plâtre, maçonnerie, bois et métal neufs ou déjà peints.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Béton/Maçonnerie	Cloison sèche/ Gypse
Bloc de béton	Plâtre
Métal ferreux	Bois

CONFORMITÉ AUX NORMES

Respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en COV des revêtements architecturaux.

BASES ET COLORATION

82-3410C	Blanc et Base Pastel
82-3420C	Base Moyenne*
82-3440C	Base Ultra Foncée*

*Doit être teintée avant utilisation.

Se référer au livre approprié de formules de couleurs, à l'équipement automatique de coloration ou au système informatique de couleurs pour les formules et les instructions de coloration.

EMBALLAGE

946 mL,
3,78 L,
18,9 L

Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les formats.

DONNÉES SUR LE PRODUIT

TYPE DE PRODUIT :	100 % latex acrylique
BRILLANCE :	Satiné : 10 à 20 % @ 60°; 20-35 @85º
SOLIDES EN VOLUME* :	39 % ± 2 %
SOLIDES EN POIDS* :	53 % ± 2 %
COV* :	0 g/L (0,0 lbs./gal.)**
DENSITÉ* :	4,9 kg (10,7 lbs.) +/- 91 g (0,2 lbs.)

* Données sur le produit calculées pour 82-3410C.

TAUX D'ÉTALEMENT PAR COUCHE : Environ 37 mètres carrés (400 pi²) par 3,78 L sur les surfaces lisses et non poreuses.

Épaisseur du feuil frais :	4 mils 102 microns
Épaisseur du feuil sec :	1,6 mils 41 microns

Ces valeurs de supercie couverte ne tiennent pas compte des pertes liées à la méthode d'application. Certaines couleurs, des changements drastiques de couleurs ou des surfaces poreuses peuvent nécessiter des couches additionnelles de peinture pour obtenir un ni uniforme.

TEMPS DE SÉCHAGE : Attendre au moins 4 heures entre les couches à 25 °C (77 °F) et 50 % d'humidité relative.

Au toucher :	30-60 minutes
Avant de recouvrir :	4 heures minimum
Durcissement complet :	30 jours

Les temps de séchage inscrits peuvent varier selon la température, l'humidité, la couleur, l'épaisseur de la couche et la circulation de l'air. Laisser sécher la peinture au moins 30 jours avant de laver la surface et utiliser un détergent doux non abrasif.

NETTOYAGE : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

ÉLIMINATION : Consulter votre municipalité an de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

POINT D'ÉCLAIR : Au-delà de 93 °C (200 °F)

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Caractéristiques	**Avantages**
Peinture et apprêt au latex 100 % acrylique en un	Une couche d'apprêt n'est généralement pas requise.
Nivellement avancé pour une finition lisse	Assure un film lisse avec un cachant et un étalement excellents.
Excellente résistance au polissage	La surface peut être essuyée ou brossée sans nuire au fini du film.
Offre une durabilité et un pouvoir cachant exceptionnels	Excellente longévité et durabilité.
ZÉRO COV (0 g/L)**	Conforme aux réglementations nationales sur les COV les plus strictes.
Excellentes lavabilité et frottabilité	Offre une excellente durabilité et permet des nettoyages répétés.
Fournit un revêtement résistant à la moisissure	Résiste à la formation de moisissures et de moisissures sur le film de peinture.

**Les colorants ajoutés à cette base de peinture peuvent augmenter le niveau de COV de manière importante, selon la couleur choisie. Cependant, PPG Futurity et PPG HS, les colorants (96-xxxXI, 96-xxx, 96-xxxx, 96-xxxxx), même s'ils sont utilisés à une capacité de teinte maximale dans n'importe quelle couleur, contribuent pour moins de 8 g/L de COV au produit teinté final. Lorsqu'il est teinté avec le Formula Pro de PPG, même à une capacité maximale dans n'importe quelle couleur, le colorant contribue pour moins de 8 g/L de COV au produit teinté final.

Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette et de la fiche de données de sécurité. Voir les autres mises en garde sur la dernière page.

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

La surface doit être propre et sèche. Enlever toute la peinture cloquée et écaillée, la saleté, la graisse et tout autre contaminant de surface. Obturer les trous de clous et calfeutrer tous les joints et fissures. Poncer toutes les surfaces lustrées, rugueuses ou retouchées. Lors d'une application sur une surface non peinte ou sur du bois nu, deux couches sont requises; la première couche servant d'apprêt. Les surfaces non peintes, réparées ou les zones légèrement tachées peuvent nécessiter des couches supplémentaires. Pour les conditions difciles, telles que les taches tenaces, les marques laissées par l'eau, les surfaces farineuses ou en métal nu, utiliser un apprêt spécialisé approprié.

AVERTISSEMENT! Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. LE PLOMB EST TOXIQUE. Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

APPRÊTS : Cette peinture peut s'utiliser comme couche d'apprêt sur les endroits dénudés ou sur toute la surface. Toutefois, pour un résultat optimal, notamment sur les taches rebelles ou les surfaces très poreuses ou absorbantes, il est recommandé d'appliquer la couche de fond appropriée.
BÉTON, STUC ET MAÇONNERIE : Les surfaces de plâtre, de béton et de maçonnerie doivent être complètement sèches, exemptes d'efflorescence et durcir pendant 30 jours avant d'être peintes. Enlever la poussière de la surface.
SURFACES PEINTES À L'ALKYDE ET EN BON ÉTAT : Apprêter la surface avec un apprêt approprié.

BLOC DE BÉTON/MAÇONNERIE : Le béton et le mortier doivent durcir au moins 30 jours et de préférence 90 jours avant d'être peints. Appliquer un bouche-pores approprié.
MÉTAL FERREUX : Avant l'application de l'apprêt et de la peinture, nettoyer à fond la surface pour éliminer la poussière, la rouille, l'huile et autres contaminants.
CLOISON SÈCHE/GYPSE : Les clous ou les vis doivent être enfouis correctement et les creux comblés afin d'égaliser la surface. Poncer pour rendre la surface lisse et éliminer la poussière. Par la suite, appliquer un apprêt avant de peindre.
PLÂTRE : Le plâtre ou les autres surfaces alcalines doivent durcir pendant au moins 30 jours avant d'appliquer l'apprêt et de peindre. Le pH du substrat doit petre à moins de 10 avant de peindre.
BOIS : Le bois non peint ou en mauvaise condition doit être poncé jusqu'à ce que la surface soit lisse. Bien nettoyé pour éliminer la poussière. Les noeuds ou les zones résineuses doivent être scellés avant d'appliquer la peinture. Enfoncer tous les clous ou les vis, obturer les trous et calfeutrer tous les joints et fissures.

APPRÊTS RECOMMANDÉS

Béton, Maçonnerie :	4-603XI, 17-921XI
Bloc de béton:	6-7, 6-15XI
Métal ferreux :	4020, 90-712, 90-912
Cloison sèche, gypse :	6-2, 6-4, 9-900, 12-900XI, 17-921XI, auto-apprêtant
Plâtre :	4-603XI, 17-921XI, auto-apprêtant
Bois :	6-2, 9-900, 12-900XI, 17-921XI, auto-apprêtant

LIMITES D'UTILISATION

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT. Appliquer uniquement lorsque les températures de l'air, du produit et de la surface sont entre 10 °C et 32 °C.
Non recommandé pour une utilisation sur les planchers.

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

INFORMATION SUR L'APPLICATION

Brasser à fond. Ne pas diluer. Lorsque plusieurs contenants de la même couleur sont utilisés, les mélanger ensemble pour s'assurer de l'uniformité de la couleur.

Outils : Appliquer à l'aide d'un pinceau (nylon/polyester), d'un rouleau (10 mm sur les surfaces lisses, 13 mm sur les plafonds et jusqu'à 20 mm sur les surfaces rugueuses), d'un tampon pour peinture ou d'un pistolet sans air de haute qualité.

Pulvérisateur sans air : Pression 1500 à 2000 lb/po², buse 0,015 po à 0,021 po. L'équipement de pulvérisation doit être manié avec soin et conformément aux recommandations du fabricant. L'injection sous pression de revêtement dans la peau par un pulvérisateur sans air peut causer des blessures graves.

Pinceau : Pinceau en polyester/nylon.
Rouleau : 10 mm sur les surfaces lisses, 13 mm sur les plafonds et jusqu'à 20 mm sur les surfaces rugueuses.
Dilution : Ne pas diluer.

Températures autorisées pendant l'application :

Produit:	10 to 32 ºC	50 to 90 ºF
Air ambiant:	10 to 32 ºC	50 to 90 ºF
Substrat:	10 to 32 ºC	50 to 90 ºF

PRÉCAUTIONS

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des vêtements protecteurs, ainsi qu'une protection pour les yeux et le **visage. Tenir hors de la portée des enfants. Note: Ces mises en garde englobent la série de produits. Avant l'utilisation, lire et suivre l'information propre au produit sur la FDS et l'étiquette. PREMIERS SOINS:** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Contient : dioxyde de titane; syénite néphélinique; terre de diatomées; calcaire; kaolin. Les poussières dégagées lors du ponçage ou du meulage peuvent être nocives en cas d'inhalation. Contient des isothiazolinones. Peut provoquer une réaction allergique. Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation du produit. Pour un lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1 800 463-7426. INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS: 514 645-1320.

GARANTIE DE SATISFACTION : Le fabricant garantit votre entière satisfaction à l'égard du rendement de ce produit tant que vous êtes propriétaire ou résident de votre maison, à condition que le produit ait été appliqué et entretenu conformément aux directives sur l'étiquette. La présente garantie de satisfaction n'est pas cessible. Elle ne s'applique pas en cas de problèmes à l'égard du produit qui sont attribuables à des facteurs hors du contrôle du fabricant comme des vices de construction, des dommages causés par des tiers au film du revêtement, le mauvais état du subjectile, une application inadéquate, etc. Si vous n'êtes pas satisfait comme promis, veuillez retourner la portion inutilisée du produit à l'endroit où vous l'avez acheté, avec le reçu de la transaction. Le remboursement du prix payé pour le produit ou le remplacement du produit par un produit de valeur égale consistera en votre unique recours. La présente garantie exclut expressément la main-d'oeuvre ou le coût de la main-d'oeuvre nécessaire pour l'enlèvement ou l'application de tout revêtement, ainsi que les dommages indirects, spéciaux, consécutifs et accessoires.

© © 2020 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. Le *Logo PPG* est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. *Manor Hall* est une marque déposée de PPG Architectural Finishes, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.