

PPG Revêtements architecturaux

Peinture latex « sans manque » au fini mat pour plafonds

DESCRIPTION GÉNÉRALE

Cette peinture de qualité supérieure pour plafonds est de couleur rose pâle à l'application et devient « blanc éclatant » en séchant afin de mieux voir où elle a été appliquée et de ne pas laisser de ratés.

La peinture latex « sans manque » au fini mat pour plafonds procure un fini de qualité sur les plafonds intérieurs.

Idéale pour une utilisation sur les plafonds intérieurs convenablement préparés et déjà apprêtés ou peints de gypse, plâtre, maçonnerie ou bois.

SUBSTRATS RECOMMANDÉS

Béton	Cloison sèche/gypse
Maçonnerie	Plâtre
Métal apprêté	Bois

Voir les détails dans la section « apprêts recommandés ».

CONFORMITÉ AUX NORMES

- Respecte les exigences du règlement canadien limitant la concentration en COV des revêtements architecturaux.
- Peut contribuer à l'obtention de crédits LEED v4

BASES ET COLORATION

17-46XIC Blanc

Ne pas teinter.

EMBALLAGE

3,78 L

DONNÉES SUR LE PRODUIT

TYPE DE PRODUIT : Peinture vinyle-acrylique
BRILLANCE : Mat : 5 à 10 % (85° brillancemètre)

SOLIDES EN VOLUME* : 25 % ± 2 %

SOLIDES EN POIDS* : 44 % ± 2 %

COV* : < 50 g/L

DENSITÉ* : 1,3 kg/L

*Données sur le produit calculées pour 17-46XIC.

TAUX D'ÉTALEMENT PAR COUCHE : De 19 à 28 mètres carrés (200 à 300 pi²) par 3,78 L sur les surfaces lisses, non poreuses et apprêtées.

Épaisseur du feuil frais : 5,3 à 8.0 mils (136 à 204 microns)

Épaisseur du feuil sec : 1,3 à 2.0 mils (34 à 51 microns)

Ces valeurs de superficie couverte ne tiennent pas compte des pertes liées à la méthode d'application. Certaines couleurs, des changements drastiques de couleurs ou des surfaces poreuses peuvent nécessiter des couches additionnelles de peinture pour obtenir un fini uniforme.

TEMPS DE SÉCHAGE : Temps de séchage à 25 °C (77 °F) et 50 % d'humidité relative

Au toucher : 1 heure

Avant de recouvrir : 2 à 4 heures minimum

Durcissement complet : 30 jours

La couleur rose disparaît en séchant

Les temps de séchage inscrits peuvent varier selon la température, l'humidité, l'épaisseur de la couche et la circulation de l'air.

Températures autorisées pendant l'application :

Produit : 10 à 32 °C 50 à 90 °F

Air ambiant : 10 à 32 °C 50 à 90 °F

Substrat : 10 à 32 °C 50 à 90 °F

NETTOYAGE : Nettoyer les outils avec de l'eau tiède savonneuse.

LAVAGE : Laisser sécher la peinture au moins 30 jours avant de laver la surface et utiliser un détergent doux non abrasif.

ÉLIMINATION DES RÉSIDUS : Consulter votre municipalité afin de vous débarrasser adéquatement des résidus conformément aux législations et au respect de l'environnement. Ne pas vider dans un drain ou un égout pluvial.

POINT D'ÉCLAIR : Au-delà de 93 °C (200 °F)

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES

Caractéristiques

Rose à l'application, passe au blanc en 30 minutes à 1 heure environ
 Éclaboussures minimales
 Sèche rapidement et assure un fini mat véritable

Formule latex

Formule à faible teneur en COV

Excellent pouvoir cachant

Sèche rapidement et assure un fini mat véritable

Avantages

Le repérage facile garantit un effet couvre-tout.

S'applique facilement, fait moins de dégâts.

Empêche les reflets, cache les petites imperfections de la surface, sèche uniformément et est moins susceptible de laisser voir les marques de rouleau.

Nettoyage facile à l'eau savonneuse.

Peu d'odeurs et minimise l'impact négatif sur la qualité de l'air.

Cache les imperfections de la surface pour de meilleurs résultats.

Empêche les reflets, cache les petites imperfections de la surface, sèche uniformément et est moins susceptible de laisser voir les marques de rouleau.

LIMITES D'UTILISATION

POUR USAGE INTÉRIEUR SEULEMENT.

PROTÉGER CONTRE LE GEL.

Appliquer uniquement lorsque les températures de l'air, de la surface et du produit sont entre 10 °C (50 °F) et 32 °C (90 °F).

Non recommandé pour une utilisation sur les planchers ou dans les escaliers.

N'est pas destiné pour une utilisation sur les murs.

Ne pas utiliser dans les salles de bains ou dans les endroits d'humidité élevée.

PRÉPARATION GÉNÉRALE DE LA SURFACE

La surface doit être propre et sèche. Enlever toute la peinture cloquée et écaillée, la saleté, la graisse et tout autre contaminant de surface. Obturer les trous de clous et calfeutrer tous les joints et fissures. Poncer toutes les surfaces lustrées, rugueuses ou retouchées.

Enlever la peinture écaillée, le farinage et l'efflorescence avec une brosse métallique, en grattant et/ou en ponçant.

Moisissures : Éliminer les moisissures en lavant à l'aide d'une solution d'agent de blanchiment (1 partie d'agent de blanchiment pour 3 parties d'eau). Avant l'utilisation, lire et suivre les instructions et avertissements de l'étiquette des produits.

Poncer les surfaces brillantes, rugueuses ou réparées. Poncer les bords rugueux jusqu'à l'obtention d'une surface saine.

Apprêter tous les substrats nus ou poreux à l'aide d'un apprêt approprié.

PRÉCAUTION : Le ponçage à sec peut générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Porter un équipement de protection respiratoire adéquat. **AVERTISSEMENT!** Le grattage, le sablage ou l'enlèvement de la vieille peinture risque de dégager des poussières de plomb. **LE PLOMB EST TOXIQUE.** Communiquer avec un bureau régional de Santé Canada pour plus d'informations.

Apprêts : Apprêter toutes les surfaces nues avec l'apprêt approprié.

Béton, stuc ou maçonnerie :

- Les surfaces de plâtre, de béton et de maçonnerie doivent être complètement sèches, exemptes d'efflorescence et durcir pendant 30 jours avant l'application d'un apprêt et de la finition. Enlever la poussière de la surface et apprêter avant de peindre.
- Avant l'application de l'apprêt ou de la peinture, le substrat doit être âgé d'au moins 30 jours et de préférence 90 jours, le taux d'humidité doit être inférieur à 12 % et le pH doit être inférieur à 10. Si le pH est supérieur à 10, appliquer un apprêt résistant aux alcalis.
- Les surfaces précédemment enduites d'une peinture à base de ciment diluée à l'eau doivent faire l'objet d'un soin particulier. Vérifier l'adhérence en appliquant un morceau de ruban de masquage. Si le matériau semble être adhérent fortement, un scellant pour maçonnerie peut être appliqué pour sceller la surface. Si le revêtement se décolle avec des particules libres, éliminer le farinage et les matériaux friables, appliquer un nouveau scellant et revérifier l'adhérence.
- Appliquer un bouche-pores approprié.

Surfaces peintes à l'alkyde et en bon état : Apprêter la surface avec un apprêt approprié.

MÉTAL FERREUX : Avant l'application de l'apprêt et de la peinture, nettoyer à fond la surface pour éliminer la poussière, la rouille, l'huile et autres contaminants.

CLOISON SÈCHE, GYPSE : Les clous ou les vis doivent être enfouis correctement et les creux comblés afin d'égaliser la surface. Poncer pour rendre la surface lisse et éliminer la poussière. Par la suite, appliquer un apprêt avant de peindre.

PLÂTRE : Le plâtre ou les autres surfaces alcalines doivent durcir pendant au moins 30 jours avant de peindre.

BOIS : Le bois non peint ou en mauvaise condition doit être poncé jusqu'à ce que la surface soit lisse, bien nettoyé pour éliminer la poussière, puis apprêté. Les nœuds ou les zones résineuses doivent être apprêtés avant d'appliquer la peinture. Enfoncer tous les clous ou les vis, obturer les trous et calfeutrer tous les joints et fissures, par la suite appliquer un apprêt avant de peindre.

Communiquer avec votre représentant local pour toutes questions additionnelles concernant la préparation des surfaces.

APPRÊTS RECOMMANDÉS

Béton, Maçonnerie :	6-7C (bouche-pores), 4-603C, 17-921C (apprêt-scelleur)
Métal ferreux	6-208C, 6-212C
Cloison sèche, gypse :	6-2C, 6-4C, 9-900C, 12-900C
Plâtre	4-603C, 17-921C
Bois	6-2C, 9-900C, 12-900C, 17-921C

INFORMATION SUR L'APPLICATION

Brasser à fond. Ne pas diluer.

Outils : Appliquer à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau 13 mm, d'un tampon pour peinture ou d'un pistolet sans air de haute qualité. Lorsque plusieurs contenants de la même couleur sont utilisés, les mélanger ensemble pour s'assurer de l'uniformité de la couleur.

Pinceau : Pinceau en polyester/nylon de haute qualité.

Rouleau : Manchon synthétique, poils de 13 mm (3/8 à 3/4 po).

Pulvérisateur sans air : Pression 2 000 lb/po², buse 0,015 po à 0,021 po.

L'équipement de pulvérisation doit être manié avec soin et conformément aux recommandations du fabricant. L'injection sous pression de revêtement dans la peau par un pulvérisateur sans air peut causer des blessures graves.

Dilution : En général, il n'est pas nécessaire de diluer le produit. Si nécessaire, diluer avec un maximum de 118 mL d'eau pour 3,78 L de peinture.

PRÉCAUTIONS

PEUT ÊTRE NOCIF EN CAS D'INGESTION. PEUT PROVOQUER UNE IRRITATION OCULAIRE ET CUTANÉE. Éviter de respirer les vapeurs ou la bruine de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Porter des gants et des vêtements protecteurs, ainsi qu'une protection pour les yeux et le visage. Tenir hors de la portée des enfants. **PREMIERS SOINS :** En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin. En cas de contact avec les yeux ou la peau, bien rincer avec de l'eau. En cas d'inhalation, transporter à l'air frais la personne exposée. Contient : talc sans fibres asbestiformes; dioxyde de titane. Contient des isothiazolinones. Peut provoquer une réaction allergique. Garder le contenant hermétiquement fermé jusqu'à l'utilisation du produit. Pour un lieu de travail, une FDS est disponible auprès du détaillant ou en appelant le 1 800 463-7426. **INFORMATIONS D'URGENCE RELATIVES AUX DÉVERSEMENTS :** 514 645-1320.

GARANTIE LIMITÉE

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. garantit la performance de ses produits pour l'usage auquel ils sont destinés si appliqués conformément aux indications sur l'étiquette et aux spécifications des notices techniques. N'ayant aucun contrôle sur les méthodes et conditions d'application ni sur les circonstances d'utilisation, aucune autre forme de garantie, expresse ou implicite, légale ou autre, n'est donnée. Cette garantie limitée bénéficie à l'acheteur initial du produit et n'est pas transférable ou cessible. Si le produit n'est pas conforme à cette garantie limitée, nous procéderons, à votre choix, au remplacement du produit ou au remboursement du prix d'achat. Cette garantie limitée exclut (1) la main-d'oeuvre et les coûts de la main-d'oeuvre associée à l'application ou l'enlèvement du produit et (2) tout dommage direct, indirect, accessoire, particulier ou consécutif.

© 2021 PPG Industries, Inc. Tous droits réservés. Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc.

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc. estime que les données techniques présentées sont actuellement exactes. Néanmoins, aucune garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou de rendement n'est donnée explicitement ou implicitement. Les améliorations en matière de technologie de revêtement peuvent causer une variation des futures données techniques par rapport à celles fournies dans ce bulletin. Pour connaître les derniers renseignements techniques, visiter notre site internet ou appeler le 1 866 660-2220.

PPG Revêtements Architecturaux Inc.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272 États-Unis
www.ppgpaints.com

PPG Revêtements Architecturaux Canada, Inc.
1550, rue Ampère, Bureau 500
Boucherville, QC, Canada, J4B 7L4

Services techniques 1 866 660-2220
Télécopieur : 1 800 278-8893

Architecte/Concepteur
1-888-PPG-IDEA